

Screen Printing Inks



PROMOTORE DI ADESIONE 90.908

Codice A31890908000

DESCRIZIONE PRODOTTO

Additivo liquido compatibile con inchiostri a polimerizzazione ultravioletta e base solvente

UTILIZZO

Tale prodotto si aggiunge agli inchiostri per incrementarne l'adesione su quei materiali che, per varie ragioni, sono difficili da stampare.

PROCESSO APPLICATIVO

Supporti	Plastici, metallici e vetro
Inchiostri	UV e base solvente
Quantità	Max. 10%
Pot-life	Circa 8 ore a seconda dell'inchiostro
Pulizia	SOLVENTE LAVAGGIO LQ 90.920
Conservazione	Il prodotto, conservato nella confezione originale sigillata, ha una vita utile di due anni
Confezione	100 g codice: A31890908000 1 Kg codice: A31890909001
Scheda di sicurezza	Disponibile su richiesta

PREPARAZIONE

Aggiungere il **PROMOTORE DI ADESIONE 90.908** all'inchiostro (fino a un massimo del 10%) e mescolare bene prima dell'uso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

L'aggiunta di tale promotore incrementa l'adesione su materiali di diversa natura chimica e, inoltre, migliora le resistenze al graffio.

Con l'aggiunta del **PROMOTORE DI ADESIONE 90.908**, l'inchiostro ha un pot-life di circa 8 ore, per cui si consiglia di preparare solo la quantità di prodotto necessaria alla stampa.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Compatibile con inchiostri UV e base solvente
- Incrementa l'adesione su materiali di diversa natura chimica
- Migliora la resistenza al graffio

RACCOMANDAZIONI SPECIALI

- Testare sempre le caratteristiche del prodotto prima di procedere alla produzione.
- Le informazioni qui riportate sono il risultato di conoscenze ed esperienze precedenti, non rappresentano garanzia o assicurazione.
- Si consiglia di aspettare almeno 72 ore, prima di testare l'adesione dell'inchiostro sul materiale: in questo modo, si dà al **PROMOTORE DI ADESIONE 90.908** il tempo per reagire.

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE

Le informazioni riportate in questa scheda tecnica non sono da ritenersi esaustive, ma chiunque dovesse utilizzare il prodotto per un qualsiasi scopo diverso da quello specificatamente consigliato sul presente documento senza una precisa conferma scritta da parte nostra, lo fa a suo rischio e pericolo.

Sebbene infatti ci adoperiamo per assicurare che tutti i consigli contenuti riguardo al prodotto siano corretti, non abbiamo tuttavia nessun controllo né sulla qualità e le condizioni del supporto, né sui molteplici fattori che possono influire sull'uso e l'applicazione del prodotto.

Pertanto, salvo specifici accordi scritti, non accettiamo nessuna responsabilità – di qualità natura ed in qualunque maniera si dovesse presentare – in merito al rendimento del prodotto, né per qualsiasi perdita o danno derivante dall'uso non autorizzato del prodotto.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a revisioni periodiche, in base all'esperienza e alla nostra politica di costante miglioramento del prodotto.